

Gebruiksaanwijzing – HAUF HF 2000 C2TE Tegellijm (25 KG)



1. Productbeschrijving

HAUF HF 2000 C2TE is een hoogwaardige cementgebonden tegellijm, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van keramische tegels op binnen- en buitenoppervlakken met vochtabSORPTIE. De formule biedt verbeterde hechting, verlengde opentijd en uitstekende verwerkingseigenschappen. Ideaal voor wand- en vloeroppervlakken met hoge eisen.

2. Voorbereiding van de ondergrond

- Verwijder zwakke lagen of verontreiniging
- Oneffenheden >5 mm eerst egaliseren
- Bij sterke zuiging: eerst behandelen met primer of HF 40 Super Flex gebruiken
- Ondergronden moeten schoon, droog en draagkrachtig zijn

3. Gebruik & verwerking

1. Mengverhouding: 25 kg HF 2000 met ca. 6,25–6,7 liter schoon water
2. Mengen tot homogeen mengsel, 5 min laten rusten, dan opnieuw mengen
3. Breng aan met getande spaan
4. Tegels plaatsen binnen open tijd (ongeveer 20 min)
5. Corrigeren binnen 10 min mogelijk
6. Wacht 8 uur voor voegen van wandtegels, 12–16 uur voor vloertegels

4. Technische specificaties

- Oplossingstijd: ca. 2 uur
- Bedrijfstemperatuur: 5 °C tot 30 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C
- Hechting op droge ondergrond: >0,5 N/mm²
- Hechting bij vochtige omstandigheden: >0,5 N/mm²
- Hechting na vorst/dooi: >0,5 N/mm²

5. Verbruik

- Afhankelijk van ondergrond en spaan:
ca. 2,0 – 3,6 kg/m²

6. Opslag en houdbaarheid

- Opslaan op droge plaats
- Houdbaarheid: 12 maanden vanaf productiedatum in originele verpakking

7. Samenstelling

- Cement, kwartszand, minerale vulstoffen, dispergeerbaar poeder en additieven

8. Contact

Voor technisch advies of bestellingen:

- E-mail: info@hauf.be
- Website: www.hauf.be/product-page/hf-2000-flex-tegellijm-c2te